



Propriété	Din plus/NF	Granulé MM Royal
Diamètre	6 mm	6 mm
Longueur	De 3.15 à 40 mm	≤14.2mm
Taux de cendres	≤0.7%	0.4%
Taux de poussières	≤0.5%	≤0.25%
Taux d'humidité	≤10%	7.2%
PCI	≥ 4.6 kWh/kg	≥4.8Kwh/kg
Densité apparente	≥600 kg/m3	≥690 kg/m3
Additif	≤2%	Aucun