



Composition	100% bois résineux
Diamètre	6mm
Longueur	$3.15 \leq L \leq 40\text{mm}$
Humidité	$\leq 10\%$
Teneur en cendres (550°C)	$\leq 0.7\%$
Température de fusion des cendres	1200°C
Taux de fines	$\leq 0.5\%$
Durabilité mécanique	$\geq 98\%$
Densité en vrac	$600 \leq BD \leq 750 \text{ kg/m}^3$
Pouvoir calorifique inférieur	$\geq 16.5 \text{ MJ/kg}$
Palette	75 sacs